

1. Technická charakteristika

Konstrukce	čtvercová pletená šňůra
Materiál	expandovaný grafit
Impregnace	---
Lubrikace	---

2. Fyzikálně mechanické vlastnosti závazné pro dodávání a přejímání

	Měrná jednotka	Jmenovitá hodnota	Zkouška podle normy
Rozměry šňůry	mm	Ø 3 až 25 mm viz TP 62-061-16, tab. 1	
Tolerance rozměrů	mm	viz TP 62-061-16, tab. 2	

3. Další fyzikálně mechanické vlastnosti ověřené výrobcem, mají informativní charakter

	Měrná jednotka	Jmenovitá hodnota
Min. teplota použití	°C	- 220
Max. teplota použití	Oxid.plyny	+ 450
	Inert.plyny	+ 1000
	Pára	+ 550
Utěsněný tlak	ventil	250
	píst	100
	čerpadlo	20
Utěsněná rychlost	píst	1,5
	čerpadlo	20
Hustota ucpávky	g.cm ⁻³	0,9 – 1,3
Chemická odolnost	pH	0 - 14

4. Utěšňovaná média

Dobrá chemická odolnost	Střední chemická odolnost
aminy, nitrily	brusná média
kyseliny středně koncentrované	kyseliny koncentrované
kyseliny slabé	zásady koncentrované
kyslík (do + 350°C)	živice
neutrální roztoky	
oleje minerální	
oleje syntetické	
pára	
plyny inertní	
plyny kyselé	
rozpouštědla	
těkavé uhlovodíky	
voda	
vodík	
zásady ředěné	

TEMAC, a.s., Zvěřinec, Česká Republika	www.temac.cz	Strana 1 z 1	Schváleno: 15.4.2020 Platí od: 16.4.2020
---	--------------	--------------	---

Údaje v tomto dokumentu mají pouze informační charakter. Zásahy do tohoto dokumentu jsou zakázány. Výrobce neručí za chyby vzniklé špatnou aplikací výrobku.